

HSF 2

Poli supérieur de finition

Description :

Formulé sans silicone et utilisant une nouvelle technologie de micro particules abrasives dérivées de la nanotechnologie. Le Poli supérieur de finition HSF 2 donne une action plus rapide que l'ancienne génération de poli pour enlever de façon permanente et sans masquer les imperfections ou les rayures sur les carrosseries neuves ou usagées.

Cette nouvelle génération de liquide de polissage HSF sans friction (Hologram Swirl Free), spécialement développé utilise un nouveau procédé de lubrifiant à faible COV pour convenir à diverses applications de finition en réduisant la chaleur sur les surfaces qui cause les auréoles et reflets blanchâtres sur les peintures foncées. Produisant un fini luisant incomparable sur toutes surfaces polies sans utilisation d'eau, diminuant les éclaboussures et le temps de nettoyage.

Avantages :

- Sécuritaire pour les carrossiers, sans silicone, ne camoufle pas les éraflures.
- Excellent pour éliminer les imperfections, les rayures et les marques d'abrasif 2000.
- Réduit le temps moyen de polissage de 50%.
- Idéal pour l'agencement, l'égalité des niveaux de lustre et la restauration générale des peintures.
- Formulé avec des lubrifiants qui améliorent la glisse sur les surfaces à travailler, augmentant la durée de vie des tampons.
- Idéal pour les systèmes de peinture nouvelle génération base eau, les peintures catalysées et les finis plus anciens.


Instructions :

- 1- Pour éliminer la pelure d'orange ou autres imperfections sur la peinture, il est préférable de poncer à l'aide d'un papier 2000 à sec (pour mieux voir l'effet de ponçage sur la peinture). L'utilisation d'un papier à poncer 3000 à l'eau en finition de ponçage facilite et accélère le temps de polissage.
- 2- Appliquer une bonne quantité de HSF 2 sur la surface à traiter à l'aide du tampon de ponçage velcro en laine 40/60 (# 4030). Étendre le produit sur environ 60 cm² (2 pieds carrés) avant de faire fonctionner la polisseuse pour ne pas éclabousser.
- 3- Utiliser une polisseuse à vitesse variable, soit de 1200 à 1500 tr/m. Tout en appliquant une pression moyenne, laisser travailler la polisseuse lentement jusqu'à l'apparition d'un éclat huileux, au besoin essuyer avec un linge micro fibre.
- 4- Pour un résultat optimal, répéter l'étape (2) en utilisant le HSF 2 (no. 672-032) avec un tampon de finition en mousse noir (velcro # 4237). Réduire la pression et augmenter la vitesse à 1800 tr/m pour lustrer la surface poli.
- 5- Pour un travail professionnel, l'utilisation du HSF 3 Lustreur supérieur de finition (no. 673-032) et de la cire aux polymères liquide (no. 601-032) est recommandée.

Le nettoyage régulier du tampon à l'aide de l'essoreuse à tampon (no. S2000) est fortement recommandé pour avoir le moins de tourbillons et d'hologrammes possible.



n° 672-032 6 X 1lt Caisse



n° 672-01 4 X 3.78lt Caisse

